



# ARDEX A 828 LEMON

## Gipsbaserat lagningsspackel, snabbt

- Från tunna till obegränsad skiktjocklek utan att sjunka
- Snabbt övermålningsbar
- Plastförstärkt
- Brandklass A1
- Citrondoft som försvinner när massan torkar



### Användningsområde

ARDEX A 828 LEMON används för spackling, lagning och putsning av vägg- och takytor före tapetsering, målning och plattsättning. För fyllning av breda fördjupningar och sprickor i väggar och tak. Används på underlag av gips, gipsskivor, cementbaserade underlag, lättbetong, cement- och kalcementputs. Får ej användas på träbaserade underlag. ARDEX A 828 LEMON uppfyller BBV:s krav som underlag till tätskikt i våtrum i boendemiljö. Endast för inomhusbruk. Lättslipad.

### Egenskaper

ARDEX A 828 LEMON har en mycket hög fyllningsförmåga, sjunker inte och kan lätt påföras i en arbetsomgång även vid tjocka lager på flera centimeter.

### Underlaget

Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel och föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Glatta ytor primas med lämplig ARDEX primer enligt anvisningar i produktblad. Vid spackling där det kan förekomma tillskjutande fukt används ARDEX F 5.

### Blandning

Blandningsförhållande: 6,5 liter vatten till 12,5 kg ARDEX A 828 LEMON.

Håll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter ARDEX A 828 LEMON pulvret under kraftig

omrörning. Låt spacklet " mogna " i 1 till 3 minuter, blanda därefter åter i ca 30 sekunder. Det färdigblandade spacklets konsistens skall ha en smidig pastaliknande konsistens utan klumpar.

### Arbetsätt

ARDEX A 828 LEMON kan användas inomhus vid temperaturer över 5 °C. Spackellagret måste vara helt uttorkat innan efterföljande målnings- och limningsarbeten påbörjas.

Någon grundning för att spärra spackellagret behövs nästan aldrig. Men för att förhindra ojämn torkning av målarfärgen kan det vid bättringar vara nödvändigt att grundmåla reparerade ställen eller hela ytan beroende på den använda färgens fyllnads- och täckförmåga.

ARDEX A 828 LEMON är kompatibel med svenska pappersremсор.

### Observera

ARDEX A 828 LEMON uppfyller förutsättningarna enligt BBV:s branschregler avsnitt för användning i våtutrymmen i bostadsmiljö.

För våtutrymmen i publik miljö rekommenderas ARDEX F 5.

### Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

**Tekniska data**

Produktbeskrivning:	Baserat på gips. Kan andas samt förhåller sig neutralt och är därför ett lämpligt underlag för målning, bindemedel och lim
Blandningsförhållande:	6,5 liter vatten till 12,5 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 2 delar pulver
Densitet:	1,0 kg/liter
Densitet blandad:	1,5 kg/liter
Materialåtgång:	1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm (pulver)
Godkänd för papprensa:	Ja
Monteringstid:	ca 30 minuter (20°C)
Tryckhållfasthet:	28 dygn 9 MPa
Böjdraghållfasthet:	28 dygn 4 MPa
EMICODE:	EC-1 PLUS
Emission class for building material:	M 1
Brandklassning:	Klass A 1 (obrännbar) stycke 4104 del 4
Förpackning:	Säck 12,5 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 mån i oöppnad förpackning
Artikelnr:	31420
GTIN-nummer:	5703193285135

<b>CE</b>	
ARDEX Skandinavien A/S Marielundvej 4 2730 Herlev Denmark <b>13</b>	
<b>0432</b> <b>53135</b>	
<b>EN 13963:2005/AC:2006</b>	
<b>ARDEX A 828 LEMON</b> Setting tapless jointing compound EN 13963:48	
Flexural strength (breaking load):	> 400 N
Fire class:	A1